

用途	適用於室外或室內水泥牆面、磁磚、窗邊等地方作防水保護層。
特色	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>室內防水抗污</p> <ul style="list-style-type: none"> • 封固細隙、阻隔水氣 • 水性配方，抗污耐磨、不易變黃 • 環保低VOC • 即開即用，不須稀釋，容易施工 </div> <div style="width: 48%;"> <p>室外防水強化保護層</p> <ul style="list-style-type: none"> • 耐水、耐酸鹼性強 • 抗污、耐踩踏 • 高耐候、防紫外線 • 搭配多樂士「倍剋漏」屋頂防水漆 A959 使用作為最後一層防水強化的保護層 </div> </div>
光澤	光面（透明）、半光（白色）
成份	透明配方：水性丙烯酸樹脂、添加劑、水 白色配方：水性丙烯酸樹脂、二氧化鈦、礦物質填充料、水
體積固體份	透明配方：約 30% 以上 白色配方：約 45% 以上
乾燥時間 - 施工間隔	<ul style="list-style-type: none"> • 如施工在室內的水泥牆面、磁磚及窗台邊，在攝氏 29 度下，每層施工需間隔約 1.5-2 小時。一般環境下，7 日可完全乾燥。 • 如施工在室外屋頂，在攝氏 29 度下，填縫/底漆/面漆/保護層每層施工需間隔約 6 小時。完成塗刷 10 天內，切勿在漆膜表面踐踏或放置物品，以免造成漆膜受損，影響防水功能。10 天後可正常使用。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>
顏色及包裝	透明（1 公升及 3.6 公升）、白色（1 公升）
理論塗佈量	理論上，1 公升該產品約可塗刷 9 平方米的面積一層。 注意：實際塗刷面積及層數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、漆膜厚度及其他環境因素影響。
漆膜抗性 - 耐候性 - 耐酸性 - 耐鹼性 - 耐水性 - 耐洗刷性	<p>通過 ASTM G154-12a 200 小時耐候性測試。</p> <p>通過 CNS 10757 (1995) 測試，浸酸液 24 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>通過 CNS 10757 (1995) 測試，浸鹼液 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>通過 CNS 10757 (1995) 測試，浸水 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>通過 CNS 10757 (1995) 測試，洗刷 2000 次，漆膜無顯著磨損。</p>
適用底材	室內外之水泥牆面、磁磚、窗邊、露台等底材。
油漆系統	

塗刷位置	位置	底漆	面漆	最後一層保護層
室內	磁磚、窗邊	-	多樂士強力防水膠（兩層）	-
	新舊水泥牆	多樂士底漆系列（一層）	多樂士乳膠漆系統（兩層）	多樂士強力防水膠（一層）
室外	露台門窗	多樂士強力防水底膠（一層）	多樂士強力防水膠（兩層）	-
	外牆	多樂士抗鹼底漆（一層）	多樂士晴雨漆（兩層）	多樂士強力防水膠（一層）
	屋頂	多樂士強力防水底膠（一層）	多樂士「倍剋漏」防水漆（兩層）	

注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化

多樂士強力防水膠 A640

施工方式

- 建議以刷塗、滾塗或噴塗施工，不需加水稀釋即可塗刷。
- 請於晴朗、濕度低的天氣施工，以確保施工品質。

清理

施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。

表面處理

- 新建水泥面
- 清除舊漆膜
- 填補地面或牆面裂縫
- 磁磚或窗台邊
- 室內問題牆面

未塗刷過或經水洗的底材，待完全乾燥後再塗刷。

徹底清除舊漆膜及髒污，待地面乾燥後再施工。

使用倍剋漏與砂以 2:1 的比例混合來補平縫隙，待乾燥後再施工。

徹底清潔底材，並去除油脂、沙礫、霉斑、灰塵等附著物。若磁磚有破損則須修補。

- **漆膜剝落粉化**：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。
- **縫隙或凹洞**：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。
- **發霉**：使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。

注意事項

- 建議先把底材用砂紙打磨平滑，用抹布把灰塵清理乾淨，施工表面要完全乾燥便可塗刷第一層多樂士強力防水膠，待乾 1.5-2 小時後可塗刷第二層多樂士強力防水膠。
- 任何底材如有破損，則須修補完整後才開始進行塗刷。
- 多樂士防水膠可塗刷在一般室內磁磚作防水之效（直立面 - 建議由底部 10cm 以上開始施工）。
- 想防水效果做到最好，建議需由室外外牆做起再做室內內牆才能真正解決漏水根源、加倍防水功效！

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經 (NOISH/MSHA) 認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡及手套。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後收集並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。

(請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱)

製造：
台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司
台灣桃園縣中壢市
中壢工業區東園路 52 號

分銷：
阿克蘇諾貝爾漆油有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[屋頂塗料]
揮發性有機化合物含量（即用狀態）不超過 50 克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。